

Rauchfang Ausschleifmasse

- Für die Anwendung nach ONORM B 8206
- Dient der Innenabdichtung von Schornsteinen mittels Schwammgehänge
- Eignet sich besonders für eine zusätzliche Abdichtung von undichten Schornsteinen bei nachträglicher Querschnittsverminderung
- Werk Trockenmörtel



Produkt:

Werksgemischter Trockenmörtel mit Perlite-Leichtzuschlag und verarbeitungsoptimierenden Zusätzen.

Verwendung:

Rauchfang Ausschleifmasse als Schleifmörtel für gebrannte und ungebrannte Rauchfänge für die Anwendung nach ÖNORM B 8206.

Zubereitung:

Einen Sack (50 Liter) mit ca. 17,5 - 19,5 Liter sauberem Wasser 2 - 3 Minuten zu einer knollenfreien, homogenen Masse mischen. Mörtelkonsistenz auf den vorhandenen Untergrund und den Feuchtigkeitsgehalt des Rauchfangs abstimmen.

Verarbeitung:

Verarbeitung gemäß ÖNORM B 8206. Angemachter Mörtel muss innerhalb von zwei Stunden verarbeitet werden. Nicht unter +5° Celsius Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Trocknung:

Trocknungszeit ca. 28 Tage

Benutzung des Rauchfangs frühestens nach einer Woche (im Winter zwei Wochen) möglich.

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der oberen Stirnseite der Verpackung.

Allgemeine Hinweise:

Nur von qualifizierten Fachbetrieben zu verarbeiten. Kein Verarbeitung durch Privatpersonen. Durch den im Produkt enthaltenden Leichtzuschlag kann das Sackgewicht und die empfohlene Menge an Anmachwasser leicht variieren. Zusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Lieferung:

Paletten unter feuchtigkeitsschützender Schrumpffolie mit 45 Sack á 50 Liter. Palettengewicht ca. 990 kg.

Lagerung:

Trocken, möglichst auf Holzrosten lagern. Lagerzeit ca. 6 Monate gemäss Richtlinie 2003/53/EG bei 20°C, 65% r.F.

Herstelldatum siehe Aufdruck seitlich.